

ULTRA-TECH PU-S

Описание

Высокоэффективная синтетическая смазка с длительным сроком службы на основе полиальфаолефинов (ПАО) с полимочевинным загустителем. Обладает высокой механической стабильностью и обеспечивает отличную несущую способность при резких перепадах нагрузок.

Применение

Разработана для использования в сталелитейной промышленности, сушильных печах, подшипниках вентиляторных электродвигателей, высокотемпературных подшипниках цилиндров машин для производства картона и бумаги, асфальтоукладчиков и цементных вращающихся печей.

Преимущества

- Содержит базовое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) и полимочевинный загуститель, которые способствуют длительной и высокоэффективной работе смазки.
- Обладает высокой устойчивостью к износу и способностью сохранять свои защитные свойства даже при очень высоких температурах.
- Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии благодаря специальному пакету присадок.
- Защищает подшипники в условиях высокой обводненности и обеспечивает герметичность.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-KP 1 (1,5) S-10, TS 11584

Типичные характеристики

Тип загустителя		Полимочевина
Класс консистенции по NLGI		1,5
Цвет		Бежевый
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	460
Рабочая пенетрация при 25 °C	ASTM D 217	295-310
Температура каплепадения (мин.), °C	ASTM D 566	230
Диаметр пятна износа (ЧШМ), мм	ASTM D 2266	<-0,7
Устойчивость к вымыванию водой, % масс.	ASTM D 1264	<2
Коллоидная стабильность при 25° C в течение 24 часов, % масс.	ASTM D 1742	<2
Нагрузка сваривания (ЧШМ), кг	ASTM D 2596	200

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°C, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Редакция от 04.08.2025

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков.



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru